

34	Albastru 5017	7	X	X			X	X			
35	OCRU	8	X	X			X	X	X	X	X
36	OPAL	8	X	X				X	X		
37	ORANGE	8	X	X			X	X	X	X	X
38	PORTOCALA	7	X			X	X	X	X	X	X
39	PURPURIU	7	X					X	X	X	
40	ROSU	7	X			X	X	X	X	X	X
41	ROSU 130	8	X	X				X	X	X	X
42	ROSU OXID 3009	8	X	X				X	X	X	X
43	ROZ	6	X			X	X	X	X	X	
44	RUBIN	7	X			X	X	X	X	X	X
45	SAHARA	8	X	X				X	X	X	X
46	SCORTISOARA	8	X	X				X	X	X	
47	SMOCHIN	7	X					X	X		
48	SPORT	7	X					X	X	X	X
49	TRANDAFIR	7	X					X	X		
50	ULTRAMARIN 5002	8	X					X	X	X	X
51	UNT	7	X	X				X	X	X	X
52	URZICA	8	X	X				X	X	X	X
53	VERDE 6019	6	X					X	X		
54	VERDE CRUD	7	X			X	X	X	X	X	X
55	VERDE FOSFORESCENT	6	X					X	X		
56	VERDE MASLIN	6	X					X	X		
57	VERDE UNGURESC	7	X					X	X	X	X
58	VIOLET	6	X					X	X	X	X
59	3012 PASTEL	7	X					X	X	X	

Legenda rezistentă U.V. sacara 1-8

6-buna

7-foarte buna

8-excelenta

Rezistentele se refera la pigmenti utilizati in colorarea nisipurilor

Durata medie de utilizare a nisipului colorat difera de conditiile de mediu in care sunt utilizate

Mediile agresive d.p.v.chimic,atmosfera acida,umiditate,zone geografice puternic expuse la soare scad durata medie de utiliz

Rezistentele de mai sus sunt orientative si pot sa difere de la caz la caz in functie de domeniul de utilizare.

Conform practicilor internationale, rezistentele afisate nu constituie garantie de produs, si nu pot produce efecte juridice.

Testarea efectiva a produselor este recomandata in cele mai multe cazuri.

Redactat:

EVIDECOR ®

www.evidecor.ro