

### Nisip decorativ colorat EVIDECOR®

#### Proprietati

Este un nisip de cuarț cu granulometrie atent selectionată ,colorat prin angobarea cu un sistem de colorare bazat pe rasini sintetice speciale,prin ceramizare,cu o tehnologie protejată , proprietate a EvidecorCompany srl Giarmata-Romania.

#### Aplicare

**EVIDECOR- Nisip decorativ colorat** nu are instructiuni de aplicare, acestea se stabilesc de catre utilizatorii produsului in functie de destinatia finala.

#### Caracteristici Tehnice

**Forma:** Nisip de cuarț colorat

**Culoare:** dupa cartela Evidecor peste 50 culori

**Greutate aparenta :** 1,35 – 1,55 kg / litru

**Granulometrie :** 0,4 – 0,8 mm, 0,8 - 1,25 mm, 1,25 - 1,8 mm, 2- 4 mm, 3-5 mm

**Chimice:** SiO<sub>2</sub> min.97 %, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> max 0,25 %, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> max.0,6 %

Produsele nu sunt toxice, nu necesita nici o precautie in manipulare prin contact direct si neprotejat. Sunt inerte, nu dauneaza mediului acvatic, nu contin impuritati de natura organica, nu contin bacterii sau agenti patogeni. Nu sunt inflamabile si nu intretin arderea.

#### Mod de utilizare

**EVIDECOR- Nisip decorativ colorat** se utilizeaza in executia de pardoseli epoxidice sau poliuretanic, pardoseli acrilice tip metilmetacrilat (PMMA) cu cerinte ridicate de rezistenta la uzura, compresiune si frumusetate. In executia covoarelor sintetice din piatra . Se utilizeaza la producerea de tencuiala mozaicata de interior sau exterior. La impregnarea membranelor bituminoase prin presarare, avind rolul de protectie la incalzire. Pentru alte utilizari si pentru rasini diverse se va informa producatorul si se va testa compatibilitatea.

Lipsa informarii producatorului si testarea compatibilitatii absolve producatorul de orice vina.

#### Ambalaj

**EVIDECOR- Nisip decorativ colorat** este ambalat in saci de 25 kg. si paletizat la 1000-1200 kg.

**Depozitare** In saci inchisi, in spatii ferite de umezeala si lumina solara excesiva 3 ani. **Atentie:** sacii sunt biodegradabili in prezenta indelungata a luminii si umiditatii .

## Rezistentă la rasini, coalescenti, solventi, acizi, baze, amoniac, apa...etc

Nr. Crt.	Tip factor	Rezistentă	Nr. Crt.	Tip factor	Rezistentă
1	PMMA	exc.	10	Wite spirit	exc.
2	Epoxidice	exc.	11	Acetona	exc.
3	Poliuretanică	exc.	12	Acid acetic 9%	exc.
4	Acrilice	exc.	13	HCl 5%	exc.
5	DBGA	exc.	14	NH3 5%	exc.
6	Texanol	exc.	15	NaOH 10%	buna
7	Lusolvan	exc.	16	Apa	exc.
8	Nexcoat	exc.	17	Abraziune	foarte buna
9	Xilen	exc.	18	U.V. + exterior**	8, ... .6/7

**\*\*8** – excelență; (se va consulta producătorul pentru alegerea culorii în funcție de destinația finală), **7** – foarte bună, **6** – bună, **Exc.** – excelență

**Norma tehnică:** produse sub marca **EVIDECOR**® - înregistrată OSIM - S.T.04/2002/ - fără reglementări speciale de produs ale U.E.

**Eroare de culoare:** maxim  $\pm 3\%$  față de două comenzi diferite (este doar o posibilitate obiectivă fără obligativitate).

**Nota:**

Prezenta fișă tehnică este în concordanță cu experiența acumulată în 10 ani de activitate în domeniu și nu exclude alte utilizări sau restricții de utilizare.

Testarea efectivă a produselor este indispensabilă pentru siguranță.